

IZOBUD W-PET/SBS

Papa kauczukowo-bitumiczna do izolacji wodochronnej dachów

Specjalistyczna papa kauczukowo-bitumiczna do mechanicznego montażu na dachy strome, z deskowanym, pełnym poszyciem. Wykonana z modyfikowanego elastomerem SBS masy asfaltowej, ekstremalnie wytrzymałej, stabilizowanej termicznie osnowy poliestrowo-poliamidowo-szklanej oraz odpornej na promieniowanie UV posypki mineralnej. Wysoce odporna na skrajne warunki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE



Osnowa: kompozyt poliestrowo-poliamidowo-szklany
Typ asfaltu: modyfikowany SBS
Powierzchnia górna: drobny łupek mineralny
Powierzchnia dolna: folia PE z obrysem dekarskim
Specyfikacja techniczna produktu:
 EN 13707:2004+A2:2009

Ilość na palecie: 20 rolek/300 m²



ZASTOSOWANIE

- jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych o kącie pochylenia min. 6°
- jako warstwa wstępnego zabezpieczenia i podkładowa pod pokrycie zasadnicze dachów skośnych o kącie pochylenia min. 6°

PARAMETRY

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ LUB USTALENIA
wady widoczne	wyrób pozbawiony wad widocznych
długość	min. 15,0 m
szerokość	min. 0,99 m
grubość	2,2 mm (± 0,2)
wodoszczelność (metoda B)	30 kPa
odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	≥90°C
reakcja na ogień	klasa E
odporność na działanie ognia zewnętrznego*	NPD
odporność na działanie ognia od wewnątrz*	NPD
giętkość w niskiej temperaturze	≤-17°C
trwałość (giętkość w niskiej temperaturze)	15 (±3)°C
maksymalna siła rozciągająca, kierunek wzdłuż	480 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N/50 mm
maksymalna siła rozciągająca, kierunek w poprzek	380 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N/50 mm
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek wzdłuż	33 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %



PRODUKT REKOMENDOWANY PRZEZ NIEZALEŻNY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE
 REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB NR RT-ITB-1294/2020
 NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ EU 1488

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ LUB USTALENIA
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek	40 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %
stabilność wymiarów	zmiana wymiarów nie więcej niż 0,1 %
prostoliniowość	odchyłka nie większa niż 30 mm/15 m długości
odporność na uderzenie	NPD
wytrzymałość złącza na ścinanie zakład podłużny	NPD
wytrzymałość złącza na ścinanie zakład poprzeczny	NPD
odporność na obciążenie statyczne	NPD
przyczepność posypki	ubytek masy posypki 15 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %
wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie), kierunek wzdłuż	NPD
wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie), kierunek w poprzek	NPD
wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), kierunek wzdłuż	250 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N
wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), kierunek w poprzek	250 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N
substancje niebezpieczne	NPD

*Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych



IZOBUD Sp. z o.o.
 Łąki Koziełskie
 ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica



NIP: 756-18-31-498
Regon: 532228808
KRS: 0000067066



tel. +48 77 461 52 87
 tel. +48 77 545 93 81
 fax +48 77 544 93 26

Karta techniczna nr:
 001/PET/v.100425

IZOBUD W-PET/SBS

Papa kauczukowo-bitumiczna do izolacji wodochronnej dachów



DOKUMENTACJA

- ▮ **Rekomendacja Techniczna ITB:**
RT-ITB-1294/2020
- ▮ **Certyfikat(y) Zakładowej Kontroli Produkcji:**
1023-CPR-0178F
- ▮ **Jednostka Certyfikująca:**
1023
- ▮ **Deklaracja Właściwości Użytkowych:**
001/PET/2025



RODZAJ PODŁOŻA

- ▮ drewniane (typu: pełne deskowanie, płyty OSB itp.)
- ▮ stare pokrycie dachowe



MOCOWANIE

- ▮ mechanicznie (przy użyciu gwoździ papowych właściwej klasy)
- ▮ klejenie (przy wykonywaniu obróbek i miejsc szczególnych)



GWARANCJA

- ▮ 8 lat (na otwartej ekspozycji)
- ▮ 25 lat (przy zastosowaniu pod pokrycie zasadnicze)



TRANSPORT I SKŁADOWANIE

- ▮ przewozić i magazynować w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rolek na palecie
- ▮ chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych oraz w odległości co najmniej 120 cm od grzejników i innych źródeł ciepła
- ▮ w czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

- ▮ nie zawiera azbestu, składników smoły węglowej, ani innych substancji niekorzystnie oddziałujących na zdrowie ludzi w warunkach właściwego składowania, transportu i stosowania wyrobu
- ▮ antypoślizgowa warstwa wierzchnia zapewnia bezpieczeństwo podczas montażu i prac na dachu

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA



Wykonanie hydroizolacji przy zastosowaniu produktu musi być poprzedzone doбором (zaprojektowaniem) warstw przez osobę uprawnioną-projektanta.



ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

- 1 Produkt rozwijać i układać w temperaturze otoczenia i podłoża $5 \div 40^{\circ}\text{C}$.
- 2 Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń, o odpowiedniej wilgotności.
- 3 Przed przystąpieniem do układania produkt powinien być przechowywany w temperaturze nie niższej niż $+10^{\circ}\text{C}$ przez okres nie krótszy niż 24 godziny. Przed montażem rolękę rozwinąć w cel rozprostowania.
- 4 Montaż produktu należy wykonać na zakładki wzdłużne o szerokości co najmniej 8 cm, w przypadku pokryć jednowarstwowych o szerokości min. 12 cm a zakładki poprzeczne należy wykonać o szerokości co najmniej 15 cm.
- 5 Zalecane układanie równoległe do kalenicy mocując z dołu od strony okapu w górę dachu. W miejscach szczególnych np. obróbek dachowych dopuszcza się stosowanie klejów.
- 6 Całość prac dekarских powinna być wykonywana zgodnie z: dokumentacją techniczną (sporządzoną przez osobę upoważnioną-projektanta), aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania prac związanych z hydroizolacją, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnionej.
- 7 Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu produktu zawarte są w Rekomendacji Technicznej ITB nr RT-ITB-1294/2020 „Wyroby IZOBUD DACH SKOŚNY do wykonywania pokryć dachowych i spodnich warstw pod nieciężkie pokrycie dachowe”



Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu montażu zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, aprobat technicznych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.



IZOBUD Sp. z o.o.
Łąki Koziełskie
ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica



NIP: 756-18-31-498
Regon: 532228808
KRS: 0000067066



tel. +48 77 461 52 87
tel. +48 77 545 93 81
fax +48 77 544 93 26

Karta techniczna nr:
001/PET/v.100425

2/2