

L.p.	Nazwa produktu	rodzaj papy	przeznaczenie pokrycia dachowe izolacje	sposób montażu	rodzaj osnowy	rodzaj asfaltu	długość x szerokość [m]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt / m ²]	maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek [N/50 mm]	wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek [N/50 mm]	giętkość w niskich temp. [°C]	odporność na spływanie w wysokiej temperaturze [°C]	B _{ROOF} REI (+)	okres gwarancji [lat]
PAPY MODYFIKOWANE															
1	IZOBIT GOLD 25 250 S 56 SBS	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,6	24 / 120	1200 / 1000	55 / 60	-30	110	+	25
2	IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,2	24 / 120	1200 / 1000	55 / 60	-30	110	+	25
3	IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS BLUE	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,2	24 / 120	1200 / 1000	55 / 60	-30	110	+	25
4	IZOBIT SUPER W-PYE 250 S 53 SBS/ PREFIX PLUS W-PYE 250 S 53 SBS	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,3	24 / 120	1100 / 900	60 / 60	-28	100	+	15
5	DACHBIT 20 250 S 52 SBS	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	6 x 1	5,2	24 / 144	900 / 700	50 / 50	-20	100	+	10
6	DACHBIT 5 250 S 52 SBS	WK	wielowarstwowe	zgrzewanie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	6 x 1	5,2	24 / 144	800 / 600	50 / 50	-11	80	+	5
7	IZOBIT EXTRA W-PYE 250 S 40 SBS	WK	wielowarstwowe	zgrzewanie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,2	20 / 150	900 / 700	50 / 50	-15	90	+	10
8	IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 5 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,0	24 / 120	1100 / 900	60 / 60	-25	100	+	15
9	IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 4 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	24 / 180	1000 / 700	60 / 60	-25	100	+	15
10	IZOBIT EXTRA P-PYE 250 S 4 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	24 / 180	1000 / 700	60 / 60	-15	90	+	10
11	IZOBIT G 200 S 40 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	tkanina szklana	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	20 / 150	2000 / 2700	15 / 15	-5	80	+	5
12	IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 3 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	10 x 1	3,0	20 / 200	800 / 600	50 / 50	-25	100	+	15
13	IZOBIT SUPER PV 3 FF	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	10 x 1	2,3	24 / 240	800 / 600	50 / 50	-11	80	+	10
14	DACHBIT 20 250 S 4 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	24 / 180	800 / 600	50 / 50	-20	100	+	10
15	DACHBIT 5 250 S 4 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	24 / 180	800 / 600	50 / 50	-5	80	+	5
16	DACHBIT G 200 S 40 SBS	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	tkanina szklana	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	24 / 180	1800 / 1800	15 / 15	-5	80	+	5
PAPY W TECHNOLOGII DUO															
17	IZOBIT PREMIUM 53 DUO	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,3	24 / 120	1100 / 900	60 / 60	-25 / -10	100 / 80	+	15
18	IZOBIT STANDARD 52 DUO	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,2	24 / 120	1000 / 700	60 / 60	-25 / -10	100 / 80	+	12
19	IZOBIT OPTIMA 52 DUO	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	6 x 1	5,2	24 / 144	900 / 700	50 / 50	-20 / -10	100 / 80	+	10
20	IZOBIT BAZA 4 DUO	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	24 / 180	1000 / 700	60 / 60	-25 / -10	100 / 80	+	15
PAPY SPECJALNE															
21	IZOBIT RENOLINE - renowacyjna - wentylacyjna	WK	jednowarstwowe	zgrzewanie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,2	24 / 120	1000 / 900	60 / 60	-30	110	+	15
22	IZOBIT SUPER FIREPROOF W-PYE 250 S 52 SBS - uniepalniająca	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,2	24 / 120	1100 / 900	60 / 60	-25	100	+	15
23	IZOBIT MOST - obiekty mostowe	WK	izolacje	zgrzewanie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	8 x 1	5,0	15 / 120	1000 / 800	40 / 45	-20	100		10
24	IZOBIT GARDEN 52 - antykorozyjna	WK	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	5 x 1	5,2	24 / 120	1100 / 900	60 / 60	-25	100	+	15
25	IZOBIT GARDEN - antykorozyjna	WK	wielowarstwowe	zgrzewanie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,2	20 / 150	1100 / 900	60 / 60	-25	100		15
26	IZOBIT SUPER STICK TOP - samoprzylepna	WK	wielowarstwowe	klejenie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	20 / 150	1000 / 700	60 / 60	-30	100	+	15
27	IZOBIT SUPER FUNDAMENT PLUS - antykorozyjna	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	24 / 180	1000 / 800	60 / 60	-25	100		99
28	IZOBIT FUNDAMENT SLIM EXPERT - samoprzylepna na zakładach	P	izolacje podposadzkowe	klejenie	welon szklany + folia aluminiowa	modyfikowany	30 x 1	0,9	20 / 600	500 / 300	2 / 2	-30	100		15
29	IZOBIT SUPER AL4	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	welon szklany + folia aluminiowa	modyfikowany	7,5 x 1	4,0	20 / 150	550 / 300	6 / 6	-15	90	+	10
30	IZOBIT SUPER STICK AL - samoprzylepna	P	wielowarstwowe + izolacje	klejenie	welon szklany + folia aluminiowa	modyfikowany	15 x 1	2,0	20 / 300	500 / 350	6 / 6	-25	100	+	15
31	IZOBIT SUPER STICK G - samoprzylepna	P	wielowarstwowe + izolacje	klejenie, mechanicznie	tkanina szklana	modyfikowany	10 x 1	3,0	20 / 200	1800 / 1800	15 / 15	-30	100	+	15
32	IZOBIT SUPER STICK PV 2.0 - samoprzylepna	P	wielowarstwowe + izolacje	klejenie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	15 x 1	2,0	20 / 300	600 / 450	50 / 50	-25	100	+	15
33	IZOBIT SUPER STICK GV3 - samoprzylepna	P	wielowarstwowe + izolacje	klejenie	welon szklany	modyfikowany	10 x 1	2,7	20 / 200	500 / 350	6 / 6	-25	100	+	15
34	IZOBIT SUPER STICK V - samoprzylepna	P	wielowarstwowe + izolacje	klejenie	welon szklany	modyfikowany	15 x 1	2,0	20 / 300	500 / 350	6 / 6	-25	100	+	15
35	IZOBIT PP 50/700	P	wentylacyjna	luźne układanie	welon szklany	niemodyfikowany	20 x 1	2,1	20 / 400			0	70		
PAPY I MEMBRANY - DACHY SKOŚNE															
36	IZOBUD W-PET/SBS	WK	podkładowa lub wierzchnia	klejenie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	15 x 1	2,2	20 / 300	480 / 380	33 / 40	-17	90		8 / 25
37	IZOBUD ALU W-PET/SBS	WK	podkładowa	mechanicznie	włóknina poliestrowa + folia aluminiowa	modyfikowany	20 x 1	650 g	24 / 480	500 / 400	33 / 40	-25	115		1 / 25
38	IZOFIX	P	podkładowa lub okresowo wierzchnia	klejenie, mechanicznie	włóknina poliestrowa	modyfikowany	15 x 1	1,5	24 / 360	450 / 350	33 / 40	-20	90		2 / 20
PAPY NIEMODYFIKOWANE															
39	DACHBIT V 60 S 42	WK	wielowarstwowe	zgrzewanie	welon szklany	niemodyfikowany	7,5 x 1	4,2	24 / 180	500 / 350	6 / 6	0	70		3
40	V-BIT V 60 S 42	WK	wielowarstwowe	zgrzewanie	welon szklany	niemodyfikowany	7,5 x 1	4,2	24 / 180	450 / 300	6 / 6	0	70		3
41	DACHBIT V 60 S 30	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	welon szklany	niemodyfikowany	10 x 1	3,0	24 / 240	500 / 350	6 / 6	0	70	+	3
42	V-BIT V 60 S 30	P	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	welon szklany	niemodyfikowany	10 x 1	2,3	24 / 240	450 / 300	6 / 6	0	70	+	3
PAPY TRADYCYJNE															
43	W 400/1200	WK	wielowarstwowe	klejenie, mechanicznie	kompozyt szklany	niemodyfikowany	15 x 1	3 kg	20 / 300	400 / 300	6 / 6	0	70		1
44	DACHBIT W 400	WK	wielowarstwowe	klejenie, mechanicznie	kompozyt szklany	niemodyfikowany	15 x 1	2,6 kg	20 / 300	400 / 300	6 / 6	0	70		1
45	DACHBIT I333	P	izolacje	klejenie	tektura budowlana	niemodyfikowany	20 x 1	0,7 kg	48 / 960	400 / 250	6 / 6	0	70		1